

# TEXWAX

Qualität hat einen Namen!

## Datenblatt

**Produkt: FULLY REFINED PARAFFIN T-1521**

---

	Messmethode		Typical	Norm
<b>Paraffin vollraffinat</b>				<b>T-1521</b>
<b>Erstarrungspunkt:</b>	<b>ASTM D 938</b>	<b>°C</b>	<b>52.90</b>	<b>52.54</b>
<b>Oelgehalt:</b>	<b>ASTM D 721</b>	<b>%</b>	<b>0,4</b>	<b>max. 0.5</b>
<b>Farbe (Saybolt):</b>	<b>ASTM D 156</b>		<b>+30</b>	<b>28-30</b>
<b>Nadelpenetration:</b>	<b>ASTM D 1321</b>	<b>(25°C)</b>	<b>16</b>	<b>15-18</b>
<b>Geruch</b>	<b>ASTM D 1833</b>		<b>neutral</b>	<b>neutral</b>
<b>UV-Stabilität</b>	<b>RAL GZ 041</b>		<b>erfüllt</b>	<b>erfüllt</b>
<b>Schwefelgehalt</b>	<b>ISO 8754</b>	<b>ppm</b>	<b>max 20</b>	<b>max 20</b>
<b>Einsatz:</b>	<b>Giessparaffine in Behälter und Formen</b>			

Das Paraffin entspricht der US-FDA und RAL Norm

**Texwax GmbH**  
CH-6343 Rotkreuz  
Tel.: +41 61 366 99 00  
e-mail: info@texwax.ch