

TEXWAX

Qualität hat einen Namen!

Datenblatt

Produkt: **FULLY REFINED PARAFFIN** **T-1581**

	Messmethode		Typical	Norm
Paraffin vollraffinat				T-1581
Erstarrungspunkt:	ASTM D 938	°C	58.70	58/60
Oelgehalt:	ASTM D 721	%	0,45	Max. 0,50
Farbe (Saybolt):	ASTM D 156		+30	28-30
Nadelpenetration:	ASTM D 1321	(25°C)	15	13-16
Geruch	ASTM D 1833		neutral	neutral
UV-Stabilität	RAL GZ 041		erfüllt	erfüllt
Schwefelgehalt	ISO 8754	ppm	max 20	max 20
Einsatz:	Geeignet zum Herstellen von Pulver für Pressen aller Art			

Das Paraffin entspricht der US-FDA und RAL Norm

Texwax GmbH
CH-6343 Rotkreuz
Tel.: +41 61 366 99 00
e-mail: info@texwax.ch

