

TEXWAX

Qualität hat einen Namen!

Datenblatt: Weissöl TC/L ISO 15

Technisches Weissöl

Technisches Weissöl leicht.

Einsatz

- Textilindustrie.
- Plastikindustrie.
- Gummiindustrie.
- Uhrenindustrie.

Typische Kennwerte	Min.	Typ.	Max.		Prüfmethode
Farbe Saybolt		+ 23			ASTM D 156
Dichte bei 15°C		0.850		g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	13.0	15.0	16.5	mm ² /s	ASTM D 445
Flammpunkt C.O.C.	180	190		°C	ASTM D 92
Pour point		-15	-12	°C	ASTM D 97
Neutralisationszahl			0.03	mg KOH/g	ASTM D 974

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-
Code :

13 02 08